



## БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ

марки: БНД 130/200

БНД 90/130

БНД 60/90

Технические требования по ГОСТ 22245-90 с изм.1

N п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМА		
		БНД 130/200	БНД 90/130	БНД 60/90
1	Глубина проникания иглы, 0,1 мм:  при 25 °С	131-200	91-130	61-90
	при 0 °С, не менее	35	28	20
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже	40	43	47
3	Растяжимость, см, не менее:  при 25 °С	70	65	55
	при 0°С	6,0	4,0	3,5
4	Температура хрупкости, °С, не выше	-18	-17	-15
5	Температура вспышки, °С, не ниже	220	230	230
6	Изменение температуры размягчения после прогрева, °С, не более	6	5	5
7	Индекс пенетрации	От -1,0 до +1,0		