



## БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ УЛУЧШЕННЫЕ из ЗАПАДНО-СИБИРСКИХ НЕФТЕЙ

марки: БДУС 130/200

БДУС 100/130

БДУС 70/100

БДУС 50/70

Технические требования по ТУ 0256-096-00151807-97 с изм. 1-4

Настоящие ТУ распространяются на битумы нефтяные дорожные улучшенные из западно-сибирских нефтей, получаемые путем окисления и компаундирования прямогонных остатков трубопроводных нефтей типа западно-сибирских и применяемые в качестве вяжущего материала при строительстве и ремонте дорожных покрытий.

N п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМА			
		БДУС 130/200	БДУС 100/130	БДУС 70/100	БДУС 50/70
1	Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1мм	131-200	101-130	71-100	50-70
2	Температура размягчения по КиШ, °С,	37-45	40-48	43-51	46-54
3	Растяжимость при 25 °С, см, не менее	110	100	110	110
4	Температура вспышки, °С, не ниже	230	240	240	240
5	Изменение массы после прогрева, %, не более	0,3	0,3	0,3	0,3
6	Глубина проникания иглы при 25 °С после прогрева, % от первоначальной величины, не менее	50	60	60	60
7	Растяжимость при 25 °С после прогрева, см, не менее	100	100	100	60
8	Температура хрупкости после прогрева, °С, не выше	-22	-17	-15	-15